



怡然水性彩砂美缝剂

产品卖点： 水性环保 哑光质感 坚固耐磨

产品简介

怡然水性环氧彩砂采用水性环氧树脂及固化剂为基料，配方更加环保。优选色彩各异的彩砂为主要填料，颜色丰富、耐污耐擦洗、持久不褪色。产品可刮涂施工，适用于各种瓷砖缝隙填充美化，尤其适用于不规则砖缝或小砖填缝。刮涂后简单擦洗即可，无需铲胶，施工便捷

执行标准

JCT1004-2017

配比及用量

用量计算 (m ² /KG)			
瓷砖规格	缝隙宽度 (1.5mm)	缝隙宽度 (2mm)	缝隙宽度 (3mm)
800×800mm	26.7	20	13.3
600×600mm	20	14.3	10
300×300mm	10	7.7	5
200×200mm	6.7	5	3.3
150×150mm	5	3.7	2.5
100×100mm	3.3	2.5	1.7
50×50mm	1.6	1.3	0.8

包装规格

组分：AB 组分

规格：3KG

颜色：12 种



应用范围

- 适用于地暖房间；
- 厨房：橱柜、洗菜盆、炉具的缝隙防霉防水美缝密封；
- 卫生间：洗漱台、浴室、浴缸、便器的各种防霉美缝、缝隙防水密封；
- 室内窗台、阳台的防霉美缝、防水密封；
- 也可用于如石材、陶瓷、玻璃、金属等各类硬质材料的缝隙修补。

施工工艺

缝隙及面层清理

采用清缝锥或铲刀等工具预先将缝隙中的油渍、疏松物及其它污染物进行清理并用毛刷进行清扫，确保瓷砖缝隙及周边清洁、干燥，无粉尘、颗粒、油渍、疏松物等；

材料准备

本产品为双组分产品，使用时需进行现场搅拌，按需称量，AB两组分应按照 10:1（重量比）准确称取，充分拌合均匀后再使用；



怡然水性彩砂美缝剂

产品卖点： 水性环保 哑光质感 坚固耐磨

缝隙填充

缝隙填充

用刮板刮取适量拌合好的环氧彩砂于待填缝隙之上，刮板按压将环氧彩砂压进缝隙并初步刮平、同时清除已填缝隙周围余料，刮板上的余料可继续进行填缝直至用完；

性能特点

- 性能：经久不脱，坚固如瓷；
- 固化速度：独特配方固化快；
- 绿色环保：清味无毒，法国 A+ 环保认证，绿色环保无污染；
- 美观：独特釉面，晶莹亮泽，色彩丰富、鲜艳；
- 防霉：长效防霉，使缝隙可以拖洗，减少缝隙滋生细菌概率。

声明

施工请按照说明书的指示进行，本公司不承担由于不正确使用引起任何损失责任。有关问题请咨询当地经销商或本公司技术服务部。

清洁处理

填缝施工完成 30min 内（较低温度下施工时擦洗时间可适当延长），用大块湿海绵沿缝打转擦洗 2-3 次以清除余料，最后用湿毛巾打转擦洗 1 次清除水迹；

养护固化

擦洗完成后，对施工部位做好封闭养护，3 天内避免人员踩踏、避免灰尘沾污，7 天内避免明水浸泡。

注意事项

- 施工前务必将待填缝隙及缝隙周围砖面清理干净，以免掺入灰尘影响填缝效果；
- 产品使用前，两组分应充分拌合均匀；
- 产品两组分拌合后应在 100min 内使用完，超时未使用完的材料不宜继续使用；
- 施工时环境气温应在 5°C~35°C 之间，施工环境温度较低时，可对拌合好的环氧彩砂适当加热（温度不宜高于 35°C），以确保填缝施工流畅；
- 擦洗时海绵含水量不宜过高，不能有明水挤出。擦洗时不能用力按压、不能沿缝直线擦洗，应打转擦洗、多次擦洗，建议用湿海绵擦洗 2-3 次，最后用湿毛巾擦洗 1 次；
- 擦洗完成后，施工部位应做好封闭，3 天内避免人员踩踏、避免灰尘沾污，7 天内避免明水浸泡。

运输及贮存

存放于阴凉干燥处，低于 5°C 时应采取保温措施；在 5°C~35°C 正常存储条件下，未启封产品保质期为 12 个月。